



Produktinformation

Wecryl Primer 222

Eigenschaften

Wecryl Primer 222 ist eine flexibilisierte, hochreaktive, unpigmentierte Harzformulierung auf Basis von Methylmethacrylaten.

Einsatzbereiche

Wecryl Primer 222 wird verwendet zur Vorbehandlung (Grundierung und Absperrung) von Asphaltuntergründen für nachfolgende WestWood-Beschichtungssysteme in Innen- und Außenbereichen.

Farbtöne

Wecryl Primer 222 ist unpigmentiert

Lieferform

Sommerware

10,00 kg

0,30 kg

10,30 kg

Wecryl Primer 222

Katalysator (3 x 0,1 kg)

Winterware

10,00 kg

0,60 kg

10,60 kg

Wecryl Primer 222

Katalysator (6 x 0,1 kg)

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet ca. 6 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitung kann in einem Temperaturbereich zwischen mind. + 3 °C und max. + 35 °C erfolgen.

Katalysatordosierung (auf 10 kg)

3 – 10 °C 0,6 kg

10 – 20 °C 0,4 kg

20 – 35 °C 0,2 kg

Mischanleitung

Inhalt des Eimers gründlich aufrühren, den Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. mischen; dabei muss darauf geachtet werden, dass das Material an Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird.

Reaktionszeiten (ca.-Werte bei 20 °C)

Topfzeit	ca. 15 Min.
regenfest	ca. 30 Min.
begehbar / überarbeitbar	ca. 45 Min.
ausgehärtet	ca. 3 Std.

Verbrauch

auf glatten Untergründen	ca. 0,40 kg / qm
auf feinsandigen Untergründen	ca. 0,50 kg / qm
auf rauen Untergründen	ca. 0,80 kg / qm

Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit (ca. 15 Min.) gründlich mit WestWood Reiniger gereinigt werden.

Gefahrenhinweis und Sicherheitsratschläge

siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter
Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 01.06.2009