



Produktinformation

Wecryl R 210

Eigenschaften

Wecryl R 210 ist eine flexibilisierte Harzformulierung auf Basis von Methylmethacrylaten.

Einsatzbereiche

Wecryl R 210 wird verwendet als Bindemittel für den elastischen Verlaufmörtel Wecryl RS 233.

Farbtöne

Wecryl R 210 ist standardmäßig lieferbar:
Ton 7032 kieselgrau

Andere Farbtöne auf Anfrage.

Lieferform

Sommerware

10,00 kg

0,20 kg

10,20 kg

Wecryl R 210

Katalysator (2 x 0,1 kg)

Winterware

10,00 kg

0,40 kg

10,40 kg

Wecryl R 210

Katalysator (4 x 0,1 kg)

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet ca. 6 Monate.
Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitung kann in einem Untergrund- und Umgebungstemperaturbereich zwischen mind. + 3 °C und max. + 35 °C erfolgen.

Mischanleitung

Inhalt des Eimers gründlich aufrühren und den Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. mischen; dabei muss darauf geachtet werden, dass das Material an Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird.

Reaktionszeiten (ca.-Werte bei 20 °C)

Topfzeit	ca.	15 Min.
regenfest	ca.	30 Min.
begehbar / überarbeitbar	ca.	1 Std.
ausgehärtet	ca.	3 Std.

Verbrauch

Als Bindemittel im Verlaufmörtel ca. 0,70 kg / qm mm
D.h.: bei 2 mm Mindestschichtdicke = 1,4 kg / qm

Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit (ca. 15 Min.) gründlich mit WestWood Reiniger gereinigt werden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter
Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 01.06.2009